

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор с высоким сухим остатком. Применяется для отделки изделий из МДФ.

Технические показатели

Цвет	полупрозрачный
Сухой остаток	59±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,16±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	70-110 секунд

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта-изолятора температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

	По массе	По объёму
Полиуретановый грунт-изолятор PU-0.107	100	100
Отвердитель №024	30	35
Отвердитель №034	35	40
Разбавитель для ПУ ЛКМ	30-50% *	
Жизнеспособность композиции при 20°C		
с отвердителем №024	1,5 часа	
с отвердителем №034	2,5 часа	
Теоретический расход	100-150 г/м ²	

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Способ нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, бар	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,4-1,7
Количество слоев	1-2

Сушка при 20°C

От пыли	5 минут
На отлип	10 минут
До ручного шлифования	30 минут
До механического шлифования	1 час
До перекрытия ПУ материалами	30 минут

Последующие покрытия: полиуретановые грунты и эмали

Упаковка

Полиуретановый грунт-изолятор PU-0.107	28 кг
Отвердитель №024	12,5 л
Отвердитель №024	25 л
Отвердитель №034	15 л
Отвердитель №034	25 л

Гарантийный срок хранения

Полиуретановый грунт-изолятор PU-0.107	12 месяцев
Отвердитель №024	9 месяцев
Отвердитель №034	9 месяцев