



ТТА3035 – самогрунтующийся лак

Универсальный самогрунтующийся акриловый лак для мебели. Отличается хорошей растекаемостью и быстрой сушкой.

Назначение: покрытие загрунтованных поверхностей из МДФ, ЛДСП, массива и шпона.

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТТА3035	100	100
Отвердитель	САТ4035	20	21
Разбавитель	FAST/TZ33/TZ35	20-30	23-34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	23%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	31 сек. (+ / - 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	13 сек. (+ / - 2)
Плотность продукта	0,92 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-130 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут (при слое 100 гр/м ²)
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут (при слое 100 гр/м ²)
Время высыхания до шлифовки (20°C)	3-4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	6 часов (при слое 100 гр/м ²)
Количество слоев	1
Степень блеска	25, 50 глосс
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Примечания: до сушки в температурном режиме до 50°C обязательна выдержка при 20°C после нанесения 30-40 минут.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.